

PRODUKTDATABLAD

GRUNDOLJA

Selder & Company AB 16.2.2018

www.selder.com

Torkande olja som gör trä vattenavstötande, formstabil och rötbeständigt.



GRUNDOLJA består av raffinerade fettsyror av linolja som är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika.

Fettsyrorna torkar genom att reagera med luftens syre och bilda linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent vid torra underlag.

Bruksanvisning

Ytbehandla: Påför GRUNDOLJA rikligt med pensel på torrt trä. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Impregnera:

För 1-1,5 mm inträngning, värm GRUNDOLJA till 130°C i en fritös, om nära epoxi till 90°C. Påför och sprid som ovan med naturborstpensel.

Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat trä. För 2-3 mm inträng-

ning, värm ytan med en värmepistol eller infravärmare medan du arbetar.

Djupimpregnera genom att blötlägga i varm olja enligt instruktionerna på www.selder.com.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med GRUNDOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. **VARNING:** Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Oxiderande fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100%

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m² eller 60-70 liter/m³ impregnerat trä.

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

