

PRODUKTDATABLAD

STENOLJA

Selder & Company AB 16.2.2018

www.selder.com

Torkande olja som skyddar keramik, tegel, puts, betong och annan porös sten mot smuts och väta.



STENOLJA består av raffinerade fettsyror av linolja som är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Fettsyrorna torkar genom att reagera med luftens syre och bilda linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent vid torra underlag.

Bruksanvisning

Testa sluresultates färgton: Den behandlade ytan antar i regel samma färgton som när den är våt. Testa genom att stryka vatten på ytan.

Undantag: Vit keramik antar i vissa fall en gul färgton, vilket inte syns då man strukit på vatten. Innan du behandlar helt eller delvis vit keramik, testa genom att stryka STENOLJA på en litet område.

Impregnera: Smutsfläckar bör först avlägsnas, behandlingen gör dem permanenta.

Golv i hemmiljö: Påför rikligt med pensel.

Golv i offentlig miljö som utsätts för smuts:

Värm STENOLJA till 130°C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel.

Vidare åtgärder på alla golv: Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med STENOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Efterpolera med lite STENOLJA och en röd pad på en slät yta, en brun pad på en grov. Håll ytan fuktig genom att blöta padden med STENOLJA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd: Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Oxiderande fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100%

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

