

# BRUKSANVISNING FÖR LINOLJA FERNISSA

Selder & Company AB 13.8.2018

[www.selder.com](http://www.selder.com)



**BEAKTA VARNINGSTEXTEN: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING AV TRASOR OCH DYLIKT**

## Oljepolering

Fernissa är vår tjockaste och snabbast torkande olja. Oljepolering med LINOLJA FERNISSA ger en hårdare yta och en högre glans än polering med våra andra oljor. Behandla endast rena och torra ytor som tidigare, senast dagen innan, impregnerats med GRUNDOLJA ELLER MÖBELOLJA.

Använd slipduk, polerpad eller trasa fuktad med LINOLJA FERNISSA. Håll ytan fuktig genom att tillsätta LINOLJA FERNISSA vid behov. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Polerpad #3000-5000 ger en höggglansig yta, #1000-2000 en halvgglansig, slipduk #220 ger en sidenmatt yta och #100 en grov.

**Låt oxidera** tills ytan är torr. Detta tar vanligtvis en dag.

**OBS:** Om en stor yta, t.ex. ett golv, är vid rumstemperatur eller varmare, torkar FERNISSA innan du är färdig med arbetet. Polera sådana ytor med GOLVOLJA.

**OBS:** Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på olika snittytor.

**VARNING:** Om du polerar en altan eller trappa, använd högst #100 slipduk; en finare duk gör ytan hal vid väta.

**VARNING: Tvätta INTE den oljepolerade ytan med alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och ytan måste poleras om.**

## Oljeimpregnering av tryckimpregnerat trä.

Tryckimpregnerat trä, i synnerhet gammalt och sprucket sådant, absorberar i det närmaste obegränsade mängder av den tunnare GRUNDOLJAN. Därför rekommenderar vi att impregnera sådant med LINOLJA FERNISSA vid 130°C ur en fritös. . Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm FERNISSA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. FERNISSANS kokpunkt är 300°C och den börjar avge vit, skarpt luktande rök från ytan vid 180°C. Vid 130°C avger den endast en doft av linolja.

När du behandlar trä med LINOLJA FERNISSA vid 130°C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande LINOLJA FERNISSAN tränger djupare in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm LINOLJA FERNISSA.

**Värm** LINOLJA FERNISSA till 130°C i en fritös. **Påför** rikligt med naturborstpensel. **Sprid** från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

**Avlägsna** efter 20-30 minuter noggrant all olja som har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med LINOLJA FERNISSA eller GOLVOLJA.

**Låt oxidera** tills ytan är torr. Detta tar vanligtvis 1-3 dagar beroende på vind och temperatur.

**Tvätta** penslar och verktyg med stark såpa.

## Arbetskydd

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation.

Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill.

**VARNING:** Metallföremål som varit i varm olja bränner.

**VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!**

**Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.**