

# PRODUKTDATABLAD

## LINOLJA FERNISSA

Selder & Company AB 16.2.2018

[www.selder.com](http://www.selder.com)

Torkande olja för polering av oljebehandlat trä och för djupbehandling av tryckimpregnerat.



LINOLJA FERNISSA består av raffinerade fettsyror av linolja som är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Fettsyror torkar genom att reagera med luftens syre och bilda linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent vid torra underlag.

### Bruksanvisning

Oljepolera rena och torra ytor som tidigare, senast dagen innan, impregnerats med Selder & Co. olja. Använd slipduk, polerpad eller trasa och litet olja. Håll ytan fuktig genom att fukta duken, padden eller trasan med LINOLJA FERNISSA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans. OBS: Om en stor yta, t.ex. ett golv, är vid rumstemperatur eller varmare, torkar LINOLJA FERNISSA innan du är färdig med arbetet. Polera sådana ytor med GOLVOLJA. VARNING: Om du polerar en altan, använd högst #100 slipduk; en finare duk gör ytan hal vid väta.

**Oljeimpregnera** genomtorrt tryckimpregnerat trä. Värm LINOLJA FERNISSA till 130°C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

**Avlägsna** efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med LINOLJA FERNISSA.

**Låt oxidera** under minst ett dygn.

**Tvätta** penslar och verktyg med stark såpa.

**Arbetskydd:** Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

**Besök** vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) för mer information.

**Innehåller:** Oxiderande fettsyror av linolja.

**Torrsubstans:** 100%

**Torktid:** Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

**Åtgång:** 1-2 dl/m<sup>2</sup>.

**Förpackningar:** 1 och 5 liters burkar.

### VARNING! RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
+46 73 0700 384  
[atle@selder.com](mailto:atle@selder.com)

