

# PRODUKTDATABLAD

## LINOLJEFÄRG HALVMATT C

Selder & Company AB 16.2.2018

[www.selder.com](http://www.selder.com)

Brytbas för slutstrykningsfärg i vald kulör på alla ytor (trä, stål, puts, glas mfl.) utomhus och inomhus som grundmållats med LINOLJEFÄRG GRUND.



### Unik teknologi

Tillverkningen av färgen är baserad på teknik från linoljefärgens glansdagar som förfinats med modern processteknik. Bindemedlet består till 100% av oxiderande fettsyror av linolja som är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Fettsyror torkar genom att reagera med luftens syre och bilda linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent vid torra underlag. Därför torkar färgen utmärkt, är hållbar och mögelresistent.

### Bruksanvisning

Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5°C. Sörj för god ventilation.

**Blanda** så färgen blir homogen. Skrapa upp allt pigment från burkens botten. Rör om tills färgen ser ut att vara väl blandad. Stäng sedan locket och skaka burken.

**Måla** alla lager noggrant med täckande men inte tjocka lager. Späd inte ut färgen, måla "direkt ur burken". Penselmålning: Arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. Målning med spruta eller roller: laktta speciell noggrannhet för jämn yta.

**Tvätta** penslar och rollers med stark såpa, skölj sprutan med lacknaffa.

**Besök** vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) för mer information.

### Sammansättning:

**Bindemedel:** Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

**Lösningsmedel:** Luktfrött isoparaffin 10% vol.

**Vikt:** 1.6 kg/l.

**Torktid:** Under ett dygn vid 20°C och god ventilation.

**Åtgång:** 1 liter för 12–20 m<sup>2</sup> per strykning beroende på underlag.

**Förpackningar:** 0,45, 0,9 och 4,5 liters burkar.

**Produktens VOC:** < 80 g/l.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

### VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
+46 73 0700 384  
[atle@selder.com](mailto:atle@selder.com)

